

VERTIKAL H.P. HYDRO

FABRICATION FRANÇAISE 

→ DÉSIGNATION

**PEINTURE MONO COMPOSANT À BASE DE RÉSINE PLIOTEC[®],
SPÉCIALE SURFACES EXTÉRIEURES HORIZONTALES**

ASPECT : **SATINÉ**

TEINTES : **BLANC, GRIS ET NUANCIERS VERTIKAL**

→ CLASSIFICATION

AFNOR N° de licence Ecolabel : 26 – EU Ecolabel : FR/044/026
P.V. d'essais (laboratoire DVI) : REC14 003R
AFNOR NF T 36-005 – Famille I Classe 7b2



→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Résine Pliotec[®]
- Densité : 1,23
- Extrait sec : 47%
- Taux volumique d'extrait sec : 38 %

→ DESTINATION

EMPLACEMENT

- Extérieur - intérieur.
- Sols de balcon, escaliers, seuils de porte, appuis de fenêtre.

SUPPORTS

- Béton, anciennes peintures (excepté les revêtements souples).

→ RÈGLEMENTATION COV

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010)
- Ce produit contient moins de 80 g/l COV

→ ASSURANCE

VERTIKAL H.P. HYDRO est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de



VERTIKAL[®]
REVÊTEMENTS DE FAÇADE

→ PROPRIÉTÉS

- Bon accrochage sur fond brut.
- Aspect satiné tendu.
- Imperméable en l'absence de fissure.
- Entretien facile par lavage des surfaces à l'éponge.
- Anti-poussière, évite l'usure des chapes.

→ MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59.3.
- Sur anciennes peintures, gratter, poncer et dégraisser. S'assurer de la bonne adhérence de l'ancien revêtement avec le support.
- La pente du support devra être supérieure à 1 % pour éviter les eaux stagnantes qui nuiraient à l'adhérence du revêtement.

DILUANT et NETTOYAGE

- Eau.

APPLICATION

- Malaxer avant emploi pour toutes applications.
- Brosse ou rouleau.
- Pour une meilleure adhérence, il est conseillé d'imprimer avec une couche de **VERTIKAL C.T.**
- Appliquer en deux couches de finition.

RENDEMENT DE SURFACE

- Consommation variable suivant l'aspect lisse ou relief et la porosité du support :
- Sur support régulier moyennement absorbant : 5 à 8 m²/L.

SÉCHAGE À 20°C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %

- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 4 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.
- Stocker à l'abri du gel.
- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

DÉCHETS

- Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux. CED : 080112.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35%.

Dans le nuancier Façades VERTIKAL, il est déconseillé d'utiliser les teintes repérées par un O en début de référence.

