

RECAWOOD

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

→ DÉSIGNATION

PEINTURE GLYCÉROPHALIQUE HAUT DE GAMME, MICROPOREUSE SPÉCIAL BOIS, RÉGULE L'HUMIDITÉ ET PROTÈGE LES BOIS

ASPECT : **SATINÉ**

TEINTES : Tous nuanciers. Pour s'assurer d'une meilleure tenue des teintes dans le temps, les tons clairs sont privilégiés. Dans le cas d'une teinte plus prononcée et pour une meilleure durabilité il est conseillé d'utiliser **RECAWOOD HYDRO**.

→ CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 – Famille I Classe 4a

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Résine glycérophthalique
- Densité : 1,30
- Extrait sec : 77%
- Taux volumique d'extrait sec : 61 %
- Point éclair : 61°C

→ DESTINATION

EMPLACEMENT

- Extérieur et intérieur.
- Pièces sèches : chambres, séjour, cuisine.
- Pièces humides : salle de bains.
- Menuiseries extérieures.

SUPPORTS

- Menuiseries extérieures.
- Les bois contenant des résines non fixées ou des oléorésines seront dégraissés aux solvants chlorés ou aromatiques.
- Anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées.

→ RÈGLEMENTATION COV

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l (2010)
- Ce produit contient moins de 299 g/l COV

→ ASSURANCE

RECAWOOD est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



10 L 2,5 L

VERTIKAL[®]
REVÊTEMENTS DE FAÇADE

V-11-20

→ PROPRIÉTÉS

- Excellent accrochage sur anciens fonds peints.
- Excellent pouvoir garnissant.

- Régularise l'humidité du bois.
- Imperméable aux eaux de ruissellement.
- Multicouche.
- Traite, protège et décore tous les bois.

→ MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.
- Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.

DILUANT

- White spirit.

APPLICATION

- Malaxer avant emploi pour toutes applications.
- Brosse ou rouleau : diluer de 0 à 5 %
- Pistolet : diluer de 10 à 15 %
- Sur fonds neufs, appliquer une première couche diluée à 5 % suivie de 2 couches de **RECAWOOD**.
- Sur fonds anciens, appliquer 2 couches de **RECAWOOD**.

RENDEMENT DE SURFACE

- Sur support lisse et non absorbant : 9 à 13 m²/L.

SÉCHAGE À 20°C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %

- Hors poussières : 1 heure.
- Sec : 4 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

DÉCHETS

- Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux. CED : 080111*.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35%.

