

# VERTIKAL NETTOYANT I

FABRICATION FRANÇAISE 

## → DÉSIGNATION

**SOLUTION TRÈS CONCENTRÉE CURATIVE CONTRE VERDISSURES, LICHENS, CHAMPIGNONS, MOISSURES,...**

## → DESTINATION

S'applique sur tous supports du bâtiment : toitures, tuiles, ardoises, fibrociment, briques, murs et façades, ciment, enduits, supports peints, terrasses et allées, enrobés, pierres, dallages, pavés autobloquants, bois...

## → TYPE DE PRÉPARATION

• TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

### SUBSTANCES ACTIVES

N° CAS	N° CE	Substance active	Concentration % m/m
7681-52-9	231-668-3	Hypochlorite de sodium	5.37

## → CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Densité : 1,21
- PH : 14

## → MISE EN OEUVRE

• Sur toitures, appliquer de bas en haut le **VERTIKAL NETTOYANT I** et laisser agir 15 à 30 mn avant nettoyage par lavage moyenne pression. Peut-être complété par l'application du **VERTIKAL NETTOYANT CPC** pour retarder l'encrassement. Le nettoyage peut aussi s'effectuer lentement et naturellement par les eaux de pluie, délai entre 2 et 6 mois selon encrassement et pluviométrie.

Une fois propre le toit peut être protégé par l'**HYDRO VERTIKAL TS**.

• Sur façades encrassées, brutes ou peintes, appliquer de bas en haut le **VERTIKAL NETTOYANT I**, laisser agir 15 à 30 minutes, rincer au nettoyeur HP, suivi de l'application du **VERTIKAL NETTOYANT CPC**.

Pour procéder à la mise en peinture sur le support traité laisser sécher 24 heures.

- Bien protéger métaux ferreux et non ferreux (zinc et aluminium) pour éviter tout risque de corrosion.
- Application au pulvérisateur ou à la brosse

### NETTOYAGE

- Eau

### RENDEMENT DE SURFACE

- Suivant encrassement supports, utiliser pur ou diluer 1 volume de **VERTIKAL NETTOYANT I** pour 1 à 2 volumes d'eau.
- 5 à 10 m<sup>2</sup>/L selon l'encrassement et la porosité du support.



**VERTIKAL**<sup>®</sup>  
REVÊTEMENTS DE FAÇADE

